



BUILDING TRUST



TRANSLUX D 155

**ГЛЯНЦЕВОЕ ПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ
ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА
ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ D 87**

ОПИСАНИЕ

Прозрачная эпоксидная смола для художественного творчества и декоративно-прикладного искусства.

СВОЙСТВА

- Простота переработки
- Объёмная пропорция смешения 2/1
- Высокая прозрачность
- Может наноситься на любой материал (дерево, керамика, пластик, бумага)
- Толщина покрытия от 1 до 3 мм
- Эффект куполообразования

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА				
Состав		СМОЛА	ОТВЕРДИТЕЛЬ	СМЕСЬ
Соотношение компонентов по весу Соотношение компонентов по объёму, 25°C		100 100	43 50	
Внешний вид		жидкость	жидкость	жидкость
Цвет		синевато-прозрачный	прозрачный	прозрачный
Вязкость при 25°C (мПа.с)	BROOKFIELD LVT	2,600	800	1,500
Плотность компонентов, 25°C (г/см ³) Плотность отверждённого продукта, 23°C	ISO 1675 : 1985 ISO 2781 : 1996	1.17 -	1.00 -	- 1.15
Время переработки при 25°C, 143 г (мин)	Gel Timer TECAM			42
Время отверждения до отлипа в тонком слое (от 1 до 3 мм) при 20°C		-	ч	4 - 5

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА при 23°C (1)			
Температура стеклования (Tg)	ISO 11359 : 2002	°C	64
Твёрдость	ISO 868 : 2003	Шор D1/D15	87 / 85

(1): Средние значения, полученные на стандартных образцах / Отверждение 16 часов при 80°C

УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ

Перемешать вручную. Образовавшиеся воздушные пузырьки могут быть ликвидированы пламенем или обдувом поверхности горячим воздухом под давлением.

Перед обработкой рекомендуется сушить 7-8 часов при комнатной температуре.



BUILDING TRUST



TRANSLUX D 155

ГЛЯНЦЕВОЕ ПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ
ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА
ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ D 87

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следующие меры предосторожности для охраны здоровья должны соблюдаться при обращении с этими продуктами:

- хорошая вентиляция
- защитные очки и перчатки

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности продукта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности для обоих компонентов составляет 12 месяца при хранении в сухом месте в оригинальной нераспечатанной таре при температуре от 15 до 25 ° C.

УПАКОВКА

TRANSLUX D 155 RESIN (СМОЛА)	TRANSLUX D 155 HARDENER (ОТВЕРДИТЕЛЬ)
227 кг	200 кг
5 кг	2.15 кг

ГАРАНТИИ

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, является результатом исследований и испытаний, проведенных в нашей лаборатории при определенных условиях. Потребитель принимает на себя ответственность при определении пригодности продуктов AXSON перед началом использования для предполагаемого применения и условий. AXSON гарантирует соответствие своей продукции техническими характеристикам, но не может гарантировать совместимость продукта с каким-либо конкретным применением. AXSON отказывается от любой ответственности за ущерб от любого инцидента, который может возникнуть в результате использования этих продуктов. Ответственность AXSON строго ограничена возмещением или заменой продуктов, которые не соответствуют опубликованным спецификациям.