

Инструкция по работе с жидкой литьевой смолой CraftLiquidResin.

Эпоксидная высоко-прозрачная низко-реактивная смола CraftLiquidResin предназначена для производства изделий большой толщины.

Смола обладает очень малой вязкостью и высокой прозрачностью.

Низко реактивный отвердитель позволяет получить массивные отливки высокой прозрачности - без пожелтения.

Соотношение компонентов при подготовке рабочей смеси,

А-эпоксидная смола, В-отвердитель

100А:35В весовых частей.

Например, на 100гр смолы потребуется 35гр отвердителя.

Полная полимеризация - составляет около 40-42 часа, в зависимости от объема заливки.

Начальная полимеризация – около 40 ч, после чего смола уже не липкая, но немного сохраняет пластичность.

Помещение, в котором производится работа должно быть проветриваемым. Работа производится в защитных перчатках. Контакт компонентов смолы с кожей может вызывать раздражение кожи.

Для более полного понимания свойств материала, пробуйте все материалы в первый раз на маленьких количествах.

Работа с деревом

Дерево перед началом заливки должно быть обязательно высушенное, очищенное от пыли стружки и т.д.

Смола имеет свойство медленно проникать в древесные волокна, пропитывая их и вытесняя из них воздух. В результате мелкие пузыри воздуха выходят на поверхность, даже тогда, когда уже кажется, что смола полностью избавилась от воздуха.

Для предотвращения этого эффекта дерево необходимо обработать тем же составом смолы, нанеся небольшое количеством на поверхность кистью и выждав полное время полимеризации - 42 часа.

Для запечатывания пор также можно воспользоваться более быстрыми эпоксидными составами, например, CraftArtResin.

Удостоверьтесь что форма, в которую будет заливаться смола не имеет мелких отверстий, в которые может вытечь смола. Удобно герметизировать отверстия термопистолетом (клей термопистолета – полиэтилен, легко можно удалить в последствии).

Используйте пищевой полиэтилен для изоляции деревянных элементов опалубки от смолы так как мола имеет очень низкую адгезию к полиэтилену. Если используете заливку на стекло - обязательно используйте разделительные составы. Без них смолу не отделить от стекла.

Подготовка смеси

Компоненты перед началом работы должны быть не ниже комнатной температуры (+22 градуса).

Емкость в которой производится смешивание должна быть чистая и сухая, без следов воды и посторонних жидкостей. Подходят полиэтиленовые или пластиковые ведра. Имейте ввиду, что емкость после смешивания вряд ли удастся очистить от отвердевшей смолы полностью.

Чем больше поверхность ёмкости, тем меньше эпоксидный состав склонен к само разогреву. Таким образом в широких емкостях можно замешивать большее количество смолы за раз.

Смола для заливки имеет жидкую консистенцию что облегчает выход пузырьков воздуха, которые неизбежно замешиваются в смолу при смешивании компонентов. Для обеспечения максимального выхода пузырьков воздуха из смеси, используется дегазация с помощью вакуумного оборудования. Емкость после смешивания компонентов помещается под вакуумный

колпак и дегазируется в течении 10 мин. Вышедшие на поверхность пузырьки и пена легко удаляются пламенем пьезо-зажигалки горелки легким касанием пламени.

Не перегревайте смолу, это ведет к ее "всплыванию" и образованию еще более мелких пузырей воздуха в отливке.

Смешивание производится низко-оборотистым миксером или для небольших количеств вручную. Отвердитель необходимо влиять тонкой струйкой постоянно перемешивая.

Отвердитель и смола имеют разную плотность поэтому первоначально будет наблюдаться эффект помутнения. Необходимо вымешивать смесь до оптической однородности не менее 10 мин - особое внимание уделите краям и стенкам ёмкости.

Для наилучшего качества смеси используйте правило двойного смешивания: смешайте компоненты, перелейте в другую емкость. Снова перемешайте. Перемешивайте медленно, не взбивая, плоской деревянной палочкой, или пластиковой насадкой на миксер.

Заливка

Заливайте подготовленную смесь в форму сразу, не держите смесь в емкости.

Заливку производите с одного края тонкой струйкой, помогая распределению смолы по форме шпателем или лопаткой. После заливки форму следует укрыть от оседания пыли из воздуха и сквозняков, продумайте конструкцию крышки заранее, желательно использовать мало-пыльные материалы такие как полиэтилен.

Картон и фанера для этой цели не подходит.

Не ставьте смолу для полимеризации в холодное место или в условия перепада температур (например, на балкон или над батареей), это ведет к неравномерному отверждению, нарушению глянца поверхности. Температурный режим и влажность должна быть одинаковой всё время полимеризации- нарушение режима грозит нарушением глянца поверхности.

Общие рекомендации

Тщательно отмеряйте необходимое кол-ва компонентов на весах.

Если заливка не застывает положенное время – причина может быть добавление неправильного кол-во отвердителя, либо он плохо перемешан в основе.

Неполное смешивание не гарантирует отверждения, слишком быстрое смешивание приведет к появлению пузырьков воздуха.

Полимеризация происходит постепенно, скорость процесса зависит от окружающей температуры. Высокая температура окружающей среды и отсутствие тепло-отвода приведет к самопроизвольному вскипанию материала и браку.

Для того, чтобы понять, как правильно работает смола, сделайте сначала несколько мелких пробных заливок материала. Не имея опыта работы с материалом, не заливайте большие объемы.

Если вам требуется дополнительная консультация, свяжитесь с вашим менеджером.

Хранение

Банки с смолой и особенно с отвердителем всегда храните полностью закрытыми, закрывайте крышки немедленно после дозирования компонентов. Используйте смолу в течении максимум 3 месяцев с момента вскрытия упаковки. Хранить вдали от тепла, вдали от детей, в прохладном не солнечном месте.

Срок хранения 6 мес.